

製品名	炭酸カルシウム【CaCO ₃ 】						
	Sサイズ 3~5mm	S-8 1~3mm	S-1 -1mm	DS-300 -0.3mm	DS-1000 0.3~1mm	L-200 200メッシュ80%	L-300 300メッシュ85%
測定項目	一般タンカル						
荷姿	バラ フレコン 20 ⁺ □	バラ フレコン 20 ⁺ □	バラ 20 ⁺ □	バラ フレコン	バラ フレコン	バラ フレコン 30 ⁺ □ 20 ⁺ □	バラ フレコン 30 ⁺ □ 20 ⁺ □
化学成分							
酸化カルシウム CaO	54.50%						
酸化マグネシウム MgO	0.50%						
無水ケイ酸 SiO ₂	0.40%						
アルミナ Al ₂ O ₃	0.25%						
鉄 Fe	0.01%						
リン P	0.01%						
水分 H ₂ O	0.10以下						
ブレンド値						3200	3700
粒度分布 (通過量%)							
5.250 mm	100.0%						
3.483 mm	70.0%	100.0%					
2.010 mm	3.0%	70.0%					
1.000 mm		5.0%	100.0%		100.0%		
710 μ			85.0%		88.0%		
500 μ			70.0%	100.0%	56.0%		
280 μ			50.0%	89.0%	1.0%		
150 μ				70.0%			
75 μ				57.0%		88.0%	98.0%
45 μ				51.0%		75.0%	85.0%

近藤石灰工業株式会社
岐阜県大垣市赤坂町3169
TEL:0584-71-1188 / FAX:0584-71-2185

